

## Csaphornycs parketta – az időtlen szépség

A csaphornycs parketta évszázados tradíciókra épülő, hagyományos, nagy teherbírási burkolatot alkot, amely szépsége és tartóssága miatt az egyik legnépszerűbb parkettaféleség. Teljes keresztmetszetében valódi, tőmőrfából készűl.

### Gyártott méretek:

250x45,65x22 mm

300x45,55,65x22 mm

350x45,55,65x22 mm

400x45,55,60,65x22 mm

450x65x22 mm

500x65x22 mm

**Figyelem!** A fenti méretek kála jellemzően Tölgy fafajból kerül gyártásra, de azok közül is néhány méretből vagy méreten belül valamely minőségből időlegesen hiány lehet. A fafajonként gyártott minőségi osztályokat lentebb tekintheti meg.

**Csomagolás:** kötegenként 50 db (25 db jobbos+25 db balos) pántolva és zsugorfóliázva

**Súly:** 16 kg/m<sup>2</sup>

### Minőségi osztályok fafajonként:

**FIGYELEM!** A csaphornycs parketták teljes egészében valódi fából készűlnék, amely egy természetben fejlődő natúrtermék. Strukturális és színváltozások az anyag tulajdonságai, melyek megjelenési formái rendkívűl változatosak. A bemutatott fotók ezéert nem reprezentálhatják teljes valóságában az egész felületet, arról csak általánosságban szolgálnak információként.



Tölgy Csaphornycs parketta



Tölgy natúr



Tölgy csíkcs



Tölgy rusztik

### Rövid minőségi leírások Tölgy fafajra:

**Exquisit:** Csak külön megrendelésre! Csak egyenes szálú darabok alkotják. Szíjács és göcsmentes, egyenletes színhatású felület. Flóder (rajzolat) nem megengedett. Alapvetően göcsmentes. Egészséges jól benőt, szín azonos göcs néhány darabon előfordulhat. A gondosan válogatott minőség jellemzője az álló évgyűrűs darabokon megjelenő bélsugártűkör!

**Natúr:** Szíjácsmentes. Egyenesszálú, tükrös, féltükrös, enyhén flóderes (rajzolatcs) darabok egyaránt megtalálhatóak benne. Alapvetően göcsmentes, de egészséges, jól benőt göcsök max. 3-5 mm átmérőig elszórtan néhány darabban lehetnek. A fa természetes színhatásai megengedettek, de nagyobb színeltérés nem megengedett.

**Standard:** A Natúr minőséghez hasonló, de attól élénkebb színhatású minőség. Szíjácsmentes. A fa természetes színhatásai megengedettek, de durva színeltérés nem lehet. Egészséges göcsök max. 8 mm átmérőig, míg fekete, de nem kieső göcsök 2-3 mm átmérőig lehetnek.

**Rusztik:** A legtermészetesebb, szíjácscs, göcsös felület. Egészséges göcs 15 mm-ig, fekete göcsök 5-8 mm átmérőig lehetnek. A szíjács egészséges, legfeljebb enyhén szürkűlt, borult (teljes szélességben) lehet, de nem terjedhet ki a teljes felületre. Nagyobb színeltérés és durva flóder megengedett.

**Csíks:** A parkettaelemek felületén az egészséges szíjács legfeljebb a szélesség 1/3-ban megengedett. Egészséges göcsök legfeljebb 5 mm átmérőig lehetnek.



Gőzölt bükk Csaphornyos parketta



Gőzölt bükk natúr



Gőzölt bükk rustik

### Rövid minőségi leírások Gőzölt Bükk fafajra:

**Natúr:** Világosabb és sötétebb elemek jellemzik, de azok között durva eltérés nem lehet. Kevés, kisméretű, egészséges göcs lehetséges. Álgesztet nem megengedett. Barnás, orsószerű csíkok a felületen előfordulhatnak.

**Rusztik:** Göcsök, álgeszt, erős színeltérésű elemek jellemzik ezt a minőséget. Színes, markáns minőség, melyben a göcsök átmérője 15 mm-ig megengedett.



Kőris Csaphornyos parketta



Kőris natúr



Kőris rusztik

### Rövid minőségi leírások Kőris fafajra:

**Natúr:** Természetes növekedésből adódó színhatás megengedett. Egészséges, jól benőtt, szín azonos göcsök 5-8 mm átmérőig megengedettek, kivéve ha csoportos az előfordulás. A felület jellemzője a rajzolatosság, de durva, nagymértékű nem lehet.

**Rusztik:** Rajzolatossá, álgesztet is tartalmazó, színes, tarka anyag. Göcsöket 15 mm átmérőig megengedettek.



Cseresznye Csaphornyos parketta



Cseresznye egységes

### Rövid minőségi leírások Cseresznye (Európai) fafajra:


**Egységes:** A fafajra jellemző összes jellemzővel. Szíjács, nagyobb színeltérés, göcsök 15 mm átmérőig megengedettek.



Akác Csaphornyos parketta



Akác natúr



Akác rusztik

### Rövid minőségi leírások Akác fafajra:

**Natúr:** Természetes növekedésből adódó színhatás megengedett. Repedés,- és szíjácsmentes, durva szövetszerkezet nélküli. Egészséges, jól benőtt szín azonos göcsök 8 mm átmérőig megengedettek, kivéve ha csoportos az előfordulás. A felület jellemzője a rajzolatosság, de durva, nagymértékű nem lehet.

**Rusztik:** Szíjács, durva flóder, nagy színeltérés (vaseresség) megengedett. Göcsök 20 mm átmérőig lehetségesek.



Gőzölt akác Csaphornyos parketta



Gőzölt akác egységes

### Rövid minőségi leírások Gőzölt Akác fafajra:

**Egységes:** A fafajra jellemző összes jellemzővel. Szíjács, nagyobb színeltérés, göcsök 15 mm átmérőig megengedettek.



Juhar Csaphornyos parketta



Juhar natúr



Juhar rusztik

### Rövid minőségi leírások Juhar (Európai) fafajra:

**Natúr:** Természetes növekedésből adódó színhatás megengedett, durva szövetszerkezet nélküli. Egészséges, jól benőtt szín azonos göcsök 3-5 mm átmérőig megengedettek, kivéve ha csoportos az előfordulás. A felület jellemzője a rajzolatosság, de durva, nagymértékű nem lehet.

**Rusztik:** Elszíneződések, színeltérések, álgeszt, penész és tárolási foltok megengedettek. Fekete göcs 10 mm átmérőig, egészséges, jól benőtt göcs 20 mm átmérőig megengedett.